

Zloženie produktu

ZLOŽENIE PO VRSTVÁCH	DESCRIPTION
Hliníková fólia	7 mikrónov
Vinyl (PE)	25 g/m ²
Priadza zo sklenených vlákien	4 x 4 mm
Hmotnosť priadze zo sklenených vlákien	50 g/m ²
Vinyl (PE)	25 g/m ²

Technické vlastnosti

ÚDAJE	JEDNOTKY	HODNOTY (METRICKÉ)	TESTOVACIA METÓDA
Hmotnosť	g/m ²	115±20g	-----
Pevnosť v ťahu	N	MD:300 XD: 225	ASTM D 828
Trhacia sila	N/cm ²	25	ASTM D 747
Tepelná odolnosť	°C °C	-29 (Žiadna delaminácia) +66 (Žiadna delaminácia)	ASTM C1263
Odrazivosť povrchu fólie	%	85	-----
Priepustnosť vodných pár	ng/N.s	5.75 (Max)	ASTM E-96

Šírka: 1200 mm

Dĺžka: 100 m alebo podľa vašej požiadavky

ID jadra: 3" (76 mm ± 1)

*Na základe objednávky sú k dispozícii špeciálne veľkosti

Poznámky:

1. Vyššie uvedené údaje sú obvyklé a môžu sa zmeniť bez upozornenia.
2. Tolerancia: Hmotnosť a hrúbka: ± 10 %; Šírka: ± 2 mm; Dĺžka: ±0,5 %.
3. Výrobok by sa mal skladovať pri izbovej teplote a chrániť pred vlhkosťou.
4. Používatelia by mali pred použitím vyššie uvedeného produktu vykonať skúšobnú aplikáciu, aby sa presvedčili o jeho vhodnosti pre ich účel.